GAMINIO APRAŠYMAS

TECNOPLASTIC F

Priedas galutinės dangos pašiurkštinimui

APRAŠYMAS

Rupi poliamido dalelių pudra skirta galutinių paviršių šiurkštumo padidinimui ir tekstūros pakeitimui.

PANAUDOJIMO SRITIS

Kaip priedas siekiant išgauti vidutiniškai arba labai (priklausomai nuo naudojamo kiekio) šiurkštų paviršių bei pasiekti specifinius dekoratyvinius paviršių tekstūros reikalavimus. Pudra gali būti naudojama tiek su vandens tiek su tirpiklių pagrindu pagamintomis dangomis.

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Pagrindinė medžiaga:	Poliamidas
Išvaizda:	Balta pudra
Vidutinis dalelės dydis:	125 µm (0,125 mm)
Dalelių dydžiai:	d50 ± 150 µm d90 ± 225 µm d99,9 ± 280 µm
Svoris:	± 640 g/l
Tankis:	± 1,22 g/cm^3
Lydymosi temperatūra:	± 150 – 160 °C
Džiūvimo laikas, valymas, santykinė oro drėgmė įrengiant ir kt.:	Vadovautis įrengiamai dangai keliamais reikalavimais.
Teorinė išeiga:	5 ~ 8 % naudojamos dangos svorio
Grindų slidumas pagal ENV 12633:	3 klasė (>45 pasipriešinimas slydimui)

BENDRA INFORMACIJA

Temperatūrinis stabilumas priklauso nuo dangos su kuria yra naudojamas priedas ir nuo tiesioginio temperatūrinio poveikio. Jeigu eksploatacijos metu numatomos didesnės nei 140 °C temperatūros prieš galutinį padengimą stabilumui nustatyti būtina atlikti bandymus.
TECNOPLASTIC F yra atsparus daugumai įprastų tirpiklių, bet norint užtikrinti bendrą dangos kokybę ir susiformavimą turėtų būti atlikti bandymai.

ĮRENGIMAS

Priedas gali būti maišomas su TECNOTOP 2C ir TECNOTOP 2CP poliuretaninėmis dervomis taip pat su įvairiomis vandens ar tirpiklių pagrindu pagamintomis dangomis. Supilkite norimą kiekį priedo į pagrindinio komponento talpą ir maišykite kol išgausite vientisą konsistenciją. Jeigu dangos spalva yra išgaunama naudojant papildomus pigmentus, jie turėtų būti įmaišomi po TECNOPLASTIC F ir pagrindinio komponento sumaišymo. Papildomi priedai nėra reikalingi net jei ir maišoma su vandens pagrindu pagamintomis dangomis. Pudros išeiga priklauso nuo siekiamo išgauti pagrindo šiurkštumo, tekstūros ir padengimo storio ir svyruoja nuo 5 iki 8 % naudojamos dangos svorio.

PAKUOTĖ IR SANDĖLIAVIMAS

Produktas tiekiamas metalinėse skardinėse po 2 kg.
Priedas gali nusėsti jeigu yra sandėliuojamas sumaišytas su danga, siekiant to išvengti būtina naudoti priemones prieš nusėdimą.

UAB „Mosas“ / Tel.: 8 5 2610179 / Mob. 8 655 55108 / www.mosas.lt / www.hidroizoliacija24.lt